

H₂O CLEAN

LIBERTO

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART

tkanina (plusz) | plush fabric | Plüschstoff

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

88% PES, 12% NY

142 cm +/- 2 cm

ATEST CERTIFICATE ZULASSUNG	TEST SPECIFICATION	WYNIK TESTU TEST RESULT
HOCHZUGFESTIGKEIT	ISO 13934-1	weft: 750 N
RESISTANCE REISSFESTIGKEIT	ISO 13937-3	weft: 141,9 N
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT	ISO 13936-2	weft: 2,6 mm
TEST MARTINDALE'A ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE	ISO 12947-1,2	50 000 cycles
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU PILLING TEST ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN	ISO 12945-2	4
FASTNESS TO LIGHT LICHTBESTÄNDIGKEIT	ISO 105-B02	5
TO RUBBING REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT	ISO 105-X12	na sucho dry trocken: 4-5 na mokro wet nass: 4

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 24-01-2017. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. **EN** Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2017-01-24. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. **DE** Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

